

2К ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

ALU FILLER



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

RM-AF-900 - 0,9 кг

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Обладает отличной устойчивостью к вибрациям и резким перепадам температур. Может наноситься на металлические и деревянные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Легко наносится, образуя однородную поверхность без пор
- Может применяться в качестве наполняющей и отделочной шпатлевки
- Быстро сохнет, отлично шлифуется абразивными материалами градации от P80 до P120

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

- Сталь
- Алюминий
- Деревянные поверхности
- Полиэфирные ламинаты (стеклопластики)
- 2К отвержденный акриловый или эпоксидный грунт



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Полиэфирный ламинат (стеклопластик) отшлифовать P80–P120 и обезжирить
- Стальную поверхность отшлифовать P80–P120 и обезжирить
- Алюминиевую поверхность, отшлифовать P180–P220 и обезжирить
- Грунт (акриловый, эпоксидный) отшлифовать P220–P280 и обезжирить

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смешать с отвердителем в пропорции 100:3, шпателем нанести на поверхность.



100:3 время жизни смеси 4 мин. При 23°C



Акриловые грунты



Наносить шпателем



Хранить в прохладном месте



20–30 мин. 23°C



Использовать СИЗ



5–8 мин. 60–70 см



Следуйте инструкции по применению указанной в данном документе



Шлифовать абразивом P80–P120



ВНИМАНИЕ

Хорошо перемешайте отвердитель со шпатлевкой. Не добавляйте более 3% отвердителя, так как это может привести к окрашиванию финишного слоя.

- Не наносите на протравливающий, кислотный грунт, 1К грунт, термопластичные подложки
- Не наносите при температуре ниже +5°C
- Шпатлевка может использоваться странами, которые не принимают законодательство о VOC
- Рекомендуются сухая шлифовка
- При влажном шлифовании тщательно высушите покрытие перед последующими воздействиями

■ ДАННЫЕ ПРОДУКЦИИ

Сушка: 20–30 мин 23°C
Удельный вес: 1,78 г см³
Содержание твердых веществ: 85% веса

■ ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

После работы очистить оборудование растворителем



ХРАНЕНИЕ

Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок годности. Храните в прохладном месте при температуре +5°C - +25°C (+41°F - +77°F). Гарантированный срок годности 18 месяцев при хранении в оригинальной невскрытой таре. Используйте в течение 12 месяцев после вскрытия тары для достижения наилучших результатов.

